
ROPES FOR GENERAL APPLICATIONS

- Galvanized steel
- Wire strength 1770 or 1960 N/mm²



7x7

Rope Ø mm	outer wire Ø	Mass kg/mt	Minimum breaking load with wire strenght 1770 N/mm²		Minimum breaking load with wire strenght 1960 N/mm²	
			KN	Kg	KN	Kg
2	0,22	0,016	2,5	259	2,8	287
2,5	0,28	0,026	4,0	405	4,4	448
3	0,33	0,035	5,7	583	6,3	646
3,5	0,39	0,049	8	793	9	879
4	0,44	0,063	10	1.036	11	1.148
5	0,56	0,098	16	1.619	18	1.793
6	0,67	0,142	23	2.332	25	2.582
7	0,78	0,193	31	3.174	34	3.515
8	0,89	0,249	41	4.146	45	4.591
9	1,00	0,282	51	5.247	57	5.810
10	1,11	0,315	64	6.477	70	7.173
12	1,33	0,483	92	9.327	101	10.329

ADMINISTRATION AND PRODUCTION :Contrada Cabiano 39,
3065 RIPATRANSONE (AP) TEL. +39 0735 90227 / +39 0735 90278
VAT NUMBER: 02305440444 - EMAIL delia.cianci@mpwireropes.com
website: www.metalpress-wireropes.com

METAL PRESS