
ROPES FOR HOISTING EQUIPMENT IN GENERAL

- Bright or galvanized steel
- Wire stregnth 1770, 1960 or 2160 N/mm²
- Metallic core
- Plastic filling



WS 8x36+EPIWRC

Rope Ø mm	outer wire Ø	Mass kg/mt	Minimum breaking load with wire strenght 1770 N/mm²		Minimum breaking load with wire strenght 1960 N/mm²		Minimum breaking load with wire strenght 2160 N/mm²	
			KN	Kg	KN	Kg	KN	Kg
14	0,65	0,853	124	12.590	137	13.941	151	15.364
15	0,70	0,988	142	14.452	157	16.004	173	17.637
16	0,73	1,123	161	16.443	179	18.209	197	20.067
18	0,83	1,404	204	20.811	226	23.045	249	25.397
20	0,92	1,737	252	25.693	279	28.451	308	31.354
22	1,01	2,132	305	31.088	338	34.426	372	37.938
24	1,10	2,506	363	36.998	402	40.969	443	45.150
26	1,19	2,954	426	43.421	472	48.082	520	52.988
28	1,29	3,484	494	50.358	547	55.764	603	61.454
30	1,38	3,983	567	57.809	628	64.015	692	70.547
32	1,47	4,514	645	65.774	715	72.834	787	80.267
34	1,56	5,086	728	74.253	807	82.223	889	90.613
36	1,65	5,762	817	83.245	904	92.181	997	101.587

ADMINISTRATION AND PRODUCTION :Contrada Cabiano 39,
3065 RIPATRANSONE (AP) TEL. +39 0735 90227 / +39 0735 90278
VAT NUMBER: 02305440444 - EMAIL delia.cianci@mpwireropes.com
website: www.metalpress-wireropes.com

METAL PRESS

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System