
ROPES FOR HOISTING EQUIPMENT IN GENERAL

- Bright or galvanized steel
- Wire stregnth 1770, 1960 or 2160 N/mm²
- Metallic core
- Compacted strands



WS 8xK36+IWRC

Rope Ø mm	outer wire Ø	Mass kg/mt	Minimum breaking load with wire strenght 1770 N/mm²		Minimum breaking load with wire strenght 1960 N/mm²		Minimum breaking load with wire strenght 2160 N/mm²	
			KN	Kg	KN	Kg	KN	Kg
8	0,40	0,29	44	4.440	48	4.916	53	5.418
9	0,45	0,37	55	5.619	61	6.222	67	6.857
10	0,51	0,45	68	6.937	75	7.682	83	8.466
11	0,55	0,55	82	8.394	91	9.295	100	10.243
12	0,60	0,67	98	9.989	109	11.062	120	12.190
13	0,66	0,79	115	11.724	127	12.982	140	14.307
14	0,70	0,89	133	13.597	148	15.056	163	16.593
15	0,76	1,03	153	15.608	170	17.284	187	19.048
16	0,79	1,17	174	17.759	193	19.665	213	21.672
18	0,90	1,46	220	22.476	244	24.889	269	27.429
20	0,99	1,80	272	27.748	301	30.727	332	33.862
22	1,09	2,21	329	33.576	365	37.180	402	40.974
24	1,19	2,60	392	39.958	434	44.247	478	48.762
26	1,29	3,07	460	46.895	509	51.929	561	57.228
28	1,39	3,62	534	54.387	591	60.225	651	66.370
30	1,49	4,14	612	62.434	678	69.136	747	76.191
32	1,59	4,69	697	71.036	772	78.661	850	86.688
34	1,68	5,28	787	80.193	871	88.801	960	97.863
36	1,78	5,98	882	89.905	977	99.556	1.076	109.714

ADMINISTRATION AND PRODUCTION :Contrada Cabiano 39,
3065 RIPATRANSONE (AP) TEL. +39 0735 90227 / +39 0735 90278
VAT NUMBER: 02305440444 - EMAIL delia.cianci@mpwireropes.com
website: www.metalpress-wireropes.com

METAL PRESS

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System