
ROPES FOR STRUCTURAL APPLICATIONS

- Spiroidal rope with 37 wires
- Galvanized steel
- Wire strength 1570 or 1770 N/mm^2



37 wires

Rope Ø mm	outer wire Ø	Mass kg/mt	Minimum breaking load with wire strenght 1570 N/mm^2		Minimum breaking load with wire strenght 1770 N/mm^2	
			KN	Kg	KN	Kg
4	0,57	0,073	12	1.200	13	1.350
4,5	0,64	0,100	17	1.700	19	1.900
5	0,71	0,120	20	2.000	22	2.200
5,5	0,79	0,160	26	2.600	28	2.900
6	0,86	0,180	29	2.950	32	3.250
7	1,00	0,240	40	4.100	44	4.500
8	1,14	0,320	53	5.450	59	6.000
9	1,29	0,410	68	6.950	75	7.650
10	1,43	0,480	79	8.100	87	8.900
11	1,57	0,590	98	9.950	106	10.800
12	1,71	0,700	117	11.900	128	13.000
13	1,86	0,830	138	14.100	151	15.400

ADMINISTRATION AND PRODUCTION :Contrada Cabiano 39,
3065 RIPATRANSONE (AP) TEL. +39 0735 90227 / +39 0735 90278
VAT NUMBER: 02305440444 - EMAIL delia.cianci@mpwireropes.com
website: www.metalpress-wireropes.com

METAL PRESS

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System